

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

PORTUX 3D TEMP

Impresión de estructuras y dientes provisionales

ANYCUBIC PHOTON MONO X 6K



Software: CHITUBOX

Estos parámetros son compatibles con el software **CHITUBOX Basic**, a partir de la **versión 1.9.5** o **superior**. Recuerda actualizar el Firmware de la impresora para evitar problemas de compatibilidad y que los parámetros ingresados funcionen correctamente.

Los resultados en la impresión de las estructuras dentales dependen de:

- ✓ Un adecuado protocolo en el equipo de impresión (calibración, limpieza del LCD, estado de la bandeja de impresión, entre otros).
- ✓ Un correcto manejo del software de impresión (soportes u orificios de drenaje para permitir el flujo de resina y la distribución adecuada).

IMPORTANTE: El valor del parámetro *Exposure Time* debe ser considerado como una base o punto de partida. Se recomienda imprimir primero el calibrador *Probeta Scoring PORTUX* para determinar el valor ideal del tiempo de exposición su impresora.

Parámetros de impresión

Máquina	Resina	Impresión	Gcode	Avanzado
Altura capa:	<input type="text" value="0,050"/>	mm	Bottom Lift Distance:	<input type="text" value="2,000"/> + <input type="text" value="3,000"/> mm
Total capas inferiores:	<input type="text" value="4"/>		Lifting Distance:	<input type="text" value="2,000"/> + <input type="text" value="3,000"/> mm
Exposure Time:	<input type="text" value="2,500"/>	s	Distancia de ...aer inferior:	<input type="text" value="3,000"/> + <input type="text" value="2,000"/> mm
Bottom Exposure Time:	<input type="text" value="30,000"/>	s	Distancia de retracción:	<input type="text" value="3,000"/> + <input type="text" value="2,000"/> mm
Recuento de ca...de transición:	<input type="text" value="6"/>		Veloc. elevación inferior:	<input type="text" value="100,000"/> & <input type="text" value="250,000"/> mm/min
Tipo de máquina:	<input type="text" value="Lineal"/>		Lifting Speed:	<input type="text" value="100,000"/> & <input type="text" value="250,000"/> mm/min
Decremento del...de transición:	<input type="text" value="3,930"/>	s	Velocidad de...ón inferior:	<input type="text" value="250,000"/> & <input type="text" value="120,000"/> mm/min
Retardo apagado inferior:	<input type="text" value="3,000"/>	s	Velocidad de retracción:	<input type="text" value="250,000"/> & <input type="text" value="120,000"/> mm/min






Orientación de impresión

El posicionamiento y orientación adecuada de las estructuras a imprimir es vital para garantizar adaptaciones y sellos correctos. Se recomienda entonces lo siguiente:

- Nunca colocar soportes sobre las superficies de sellado o adaptación de la estructura.
- Para estructuras individuales y/o tramos posteriores se recomienda una orientación por la **cara palatina**, esto garantiza la mayor cantidad de detalles en la cara oclusal.
- Para carillas, estructuras individuales y/o tramos anteriores se recomienda una orientación por la **cara incisal**.

Imágenes de referencias para el posicionamiento de piezas dentales



Indicaciones para la limpieza y poscurado de las estructuras dentales

1. **Retirar el exceso de resina** una vez finalizada la impresión, para esto se recomienda utilizar espátulas de plástico o silicona. Despegar las estructuras de la plataforma de impresión y sumergirlas en un recipiente con alcohol isopropílico (>97%) o alcohol etílico industrial (>96%) por 5 minutos en baño ultrasónico preferiblemente.
2. **Transferir las estructuras a un segundo recipiente con alcohol** limpio por 5 minutos en baño ultrasónico para garantizar una limpieza más profunda. Para retirar el exceso de resina de las zonas con cavidades es posible utilizar un cepillo o pincel de cerdas suaves.
3. Terminado el ciclo de lavado, **secar las estructuras con aire comprimido**, o en una estufa a 40°C por 30 minutos, verificar que no haya residuos líquidos de resina o partes pegajosas. Si existe presencia de residuos, repetir los pasos anteriores.
4. Disponer las estructuras en **la cámara de poscurado** de forma tal que queden distribuidas en toda la superficie. El correcto poscurado garantiza las propiedades



físicas óptimas para su aplicación, es posible evidenciarlo cuando se obtiene un cambio de color en las estructuras y el acabado superficial es liso. Exceder los tiempos de lavado de las estructuras en alcohol, puede afectar las propiedades mecánicas, la adaptación, la tonalidad final de las piezas, entre otras características importantes.

5. Se recomienda curar las estructuras bajo luz UV durante 30 minutos en la cámara NextDent LC-3D Printbox para alcanzar el máximo de resistencia y biocompatibilidad. En caso de tener un equipo de poscurado diferente, consultar con el área de servicio técnico de New Stetic el tiempo recomendado.

